



WOOD&FLOOR

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Στεγανοποιητικό υψηλής ποιότητας, ειδικού χρώματος, κατάλληλο για συνδετικούς αρμούς σε δάπεδα παρκέ, laminate, σανίδες, δάπεδα φελλού, λινόταπητες και δάπεδα από PVC. Είναι επίσης κατάλληλο για πλήρωση αρμών σε σοβατεπί κατά μήκος του δαπέδου ή του τοίχου, κατώφλια και άλλα δομικά στοιχεία.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για συνδετικούς αρμούς κατά μήκος των τοίχων, σωληνώσεις καλοριφέρ κτλ, ιδανικό για χώρους όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν σοβατεπί. Επίσης, είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση ενώσεων σε σκάλες και άλλες ξύλινες κατασκευές.

Not suitable for bitumen, polyethylene (PE), polypropylene (PP), PTFE and aquaria.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Πλαστο-ελαστικό (μέγ. τάνυση 7,5%)
- Επιδέχεται βαφή
- Λειαίνεται με γυαλόχαρτο
- Ανεξίτηλο
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20°C έως +75°C
- Ανθεκτικό στην υγρασία
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Εύκολη εφαρμογή
- Άοσμο

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Εφαρμόστε μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +40°C.

Απαιτήσεις επιφάνειας: The surface must be dry, clean and free of dust, rust and grease.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και να μην έχουν σκόνη και λιπαρότητα. Για καλύτερα αποτελέσματα, καλύψτε τα άκρα των ενώσεων με ταινία κάλυψης.

Εργασία: Apply cartridge contents using a sealant gun. If needed, cover edges of the joint with masking tape for a beautiful result. Tool joint with wet sealant smoother or wet finger.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: Content suitable for approx. 8 to 15 m (depending on the diameter of the joint).

Οδηγίες χρήσης:

Use sealant gun to handle cartridge. Open the cartridge by cutting off the plastic nipple on the top side at the screw thread with a sharp knife. Screw on the nozzle and chamfer at the desired width.

For a good result, cover the joint's edges with masking tape. Ensure a minimum joint width of 6 mm and a maximum of 24 mm. Up to a joint width of 12 mm, ensure a joint depth of 6 mm. In case of wider joint widths, the joint depth should be half the joint width. Deeper joints should be filled with a foam backer rod. Use a sealant gun to squirt the sealant into the joint evenly and tool within 5 to 10 minutes using a (moistened) finger or sealant smoother. Remove masking tape immediately after tooling and close cartridge. After 5 minutes, a surface skin will form. Curing 1 mm per 24 hours, depending on temperature and relative humidity. Paintable and sandable once fully cured.

Λεκέδες / υπολείμματα: Remove wet stains immediately with water. Cured sealant residue can only be removed mechanically.

Συμβουλή: Do not apply sealant in rain. After application, keep joint dry for at least 8 hours. Please do not apply outside during autumn or winter, as the sealant will not dry well. The sealant is paintable, varnishable and weather resistant upon complete curing. The color of the sealant may dry slightly differently

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



WOOD&FLOOR

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΎ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πυκνότητα Περίπου:	1,71 g/cm ³
Σκληρότητα (Shore A):	30
Μέγιστη επιτρεπόμενη παραμόρφωση:	12.5 %
Βασικό συστατικό:	Διασπορά ακρυλικού
Στέγνωμα / χρόνος ωρίμανσης Περίπου*:	8-14 ημέρες για πλήρη σκλήρυνση, ανάλογα με τη σχετική υγρασία του αέρα και τις θερμοκρασίες.
Εκαστικότητα:	Περιορισμένα
Ικανότητα πλήρωσης:	Καλό
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-20 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	75 °C
Αντοχή στη μούχλα:	Μηδέν
Στέρεες ύλες Περίπου:	78 %
Αντοχή στην UV ακτινοβολία:	Καλό
Ιξώδες:	Παστώδες

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

At least 30 Months

Περιορισμένο

Store in properly sealed packaging in a dry place at between +5°C and +25°C.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.