



## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Στοιχεία του προμηθευτή του τεχνικού φυλλαδίου προϊόντος

Υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά:

MENTOR HELLAS ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αντώνη Τρίτση 64 & Σοφ.Βέμπο 39,

Κορδελιό 56334, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310703193, Fax: 2310703196, E-mail: info@mentor-hellas.gr

Προϊόν: **MENTOR R-888 ΚΟΛΛΑ ΦΟΡΜΑΪΚΑΣ – ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ**

### Περιγραφή

Κόλλα πολυχλωροπρενίου κατάλληλη για συγκολλήσεις φορμαϊκας σε ξύλο και μέταλλο. Συνιστάται ιδιαίτεως για συγκολλήσεις σε λάστιχα, ταπετσαρίες και ουρανούς αμαξωμάτων.

### Οδηγίες

Πριν τη συγκόλληση συνιστάται η καλή ανάδευση του περιεχομένου. Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να έχουν ατριευτεί καταλλήλως και καθαριστεί πλήρως. Στη συνέχεια απλώνουμε την κόλλα και στις δύο επιφάνειες. Μετά την πάροδο 20-25 min κολλάμε φέρνοντας σε επαφή και πιέζοντας τις δύο επιφάνειες. Η κόλλα αποκτά τις τελικές της ιδιότητες μετά από 48 h.

Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό μέρος.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση : παχύρευστο υπόλευκο υγρό

Πυκνότητα : 0,86 gr/ml

Ανοιχτός χρόνος : έως 1 h

Χρόνος στεγνώματος : 20 - 25 min

Θερμοαντοχή :  $\approx 80$  °C